

# AquaPalace

Vandens dispersiniai dažai medinėms sienoms bei konstrukcijoms. Be tirpiklių ir kenksmingų emisijų, saugo paviršių nuo grybelių ir dumblių veisimosi.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Vandens dispersiniai, plonasluoksniai dažai medienai. Apsaugo paviršių nuo dumblių bei grybelių veisimosi.  Netikslių matmenų medinių paviršių tokių kaip lentų apkaloms, tvoroms, stogo malksnoms, balkono turėklams, pergolėms spalviškam apipavidalinimui ir apsaugai. Taip pat tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai, medinėms plokštėms, staktoms, vartams, karkasams ir t.t. Be to, šie dažai naudojami stogvamzdžiams bei stogloviams iš kietojo PVC ir cinkuotos skardos.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su plėvele, apsaugančia nuo dumblių ir grybų</li> <li>■ Skiedžiami vandeniu ir silpno kvapo.</li> <li>■ Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių.</li> <li>■ Atsparūs atmosferos veiksniams.</li> <li>■ Nelaidūs vandeniui pagal DIN 4108.</li> <li>■ Labai gerai apsaugo nuo lietaus.</li> <li>■ Labai laidūs vandens garams.</li> <li>■ Negelsvėjantys.</li> <li>■ Plonasluoksniai, neuždengiantys faktūros.</li> <li>■ Gerai valomi.</li> <li>■ Lengva naudoti.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Dispersija sintetinių dervų pagrindu.
Pakuotė/ indų talpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bazė 1 (balti): 10 l</li> <li>■ Bazė 3 (skaidrūs): 10 l, nuspalvinus</li> </ul>
Spalvos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bazė 1 (balti) galima naudoti nenuspalvinus.</li> <li>■ Bazė 3 (skaidrūs) naudoti tik nuspalvinus.</li> </ul> <p>„AquaPalace“ spalvinami „ColorExpress-System“ mašinomis įvairiomis žinomų spalvynų spalvomis.</p> <p>„AquaPalace“ (1 bazė) dažus galima spalvinti patiems „Alpinacolor“ arba spalvinamaisiais dažais „AVA-AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe“.</p> <p>Siekiant išvengti atspalvio skirtumų, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, skirtingų partijų dažus sumaišant vienus su kitais.</p> <p>Vienos spalvos dažų perkant 100 litrų ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.</p>
Blizgesio laipsnis	Šilko matiniai.
Laikymas	Vėšiai, bet ne šaltyje. Nepraimti indai galioja 24 mėnesius.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tankis: apie 1,3 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



Nuorodos

Po spalvinimo gali atsirasti nedidelių techninių pakitimų.

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Tikslių ir netikslių matmenų mediniai paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių.  
Lapuočių medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 12%, spygliuočių - 15%. Laikytis medienos apsaugos pagrindų nuostatų (žr., BFS atmeną Nr. 3), tai svarbu dėl padengtos medienos ilgalaikės apsaugos.

Pagrindo paruošimas

### Naujos medinės konstrukcijos:

Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nušlifuojami.

### Sena, nepadengta mediena:

Sutresęs, atmosferos veiksnių pažeistas medinis paviršius nušlifuojamas iki nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas. Aštrūs kraštai nušlifuojami.

### Dažyti mediniai paviršiai:

Pašalinti senas, apkrovos neišlaikantis dangas iki švaraus, apkrovą išlaikančio medienos pagrindo. Tvirtas senas dangas nušlifuoti ir nuvalyti.

### Cinkas, kietasis PVC:

Apdoroti amoniaku ir nušlifuoti.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga jau paruošta dengimui. Prieš naudojant gerai išmaišyti.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku arba voleliu.

Skiedimas

Esant reikalui galima skiesti 2% vandens.

Sluoksnių sandara

Pagrindas	Naudojama	Pagrindo paruošimas	Impregnavimas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
<b>Mediniai konstrukciniai elementai</b>	<b>išorėje</b>	BFS Nr. 3	Capacryl Holzschutz-Grund arba Capalac Holz-Imprägniergrund	Šviesiems atspalviams Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup> Capalac Grundierweiss <sup>3)</sup>	AquaPalace	<b>AquaPalace</b>
<b>Cinkas</b>	<b>išorėje</b>	BFS Nr. 5	—	AquaPalace	AquaPalace	
<b>Kietasis -PVC</b>	<b>išorėje</b>	BFS Nr. 22	—	AquaPalace	AquaPalace	
<b>Seni dažyti pagrindai, išlaikantys apkrovą</b>	<b>išorėje</b>	Nušlifuoti, pašiuurkštinti	—	Capacryl Haftprimer <sup>2)</sup>	AquaPalace	

<sup>1)</sup> Mediniams paviršiams su vandenyje tirpiomis, dažančiomis priemonėmis visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund“, šakų vietas, padengti du kartus.

<sup>2)</sup> Senų dažytų paviršių pažeistas vietas apdoroti iš anksto priklausomai nuo pagrindo rūšies ir nugruntuoti.

<sup>3)</sup> Prieš dengiant „AquaPalace“ pagrindą būtina nušlifuoti. Būtina patikrinti izoliuojantį grunto poveikį.

Sąnaudos

Dengiant lygią medieną, sunaudojama apie 120 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

### Pagrindo, medžiagos ir aplinkos temperatūra:

Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%	Nelimpa dulksės	Galima vėl dengti	Atsparus lietai
Po	1 val.	4-6 val.	24 val.

Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam santykiniam drėgnumui laikas atitinkamai prailgėja.

Įrankių plovimas

Panaudojus nuplauti vandeniu.

Nuorodos

„Aqua Palace“ sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios saugo fasadą nuo grybelių ir dumblių atsiradimo. Ši apsauga yra ilgalaikė, bet ne amžina, jos trukmė priklauso nuo objekto vietos, nuo padarytos žalos, drėgmės poveikio ir t.t., todėl mes negalime garantuoti, kad pelėsių ir dumblių neatsiras labai ilgą laiką.  
Dengiant dumblių ir grybelių pažeistus paviršius nuvalyti „OptiGrund E.L.F.“ arba „FungiGrund“.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, kitaip gali pažeisti žarnyno florą, parodyti gaminio pakuotę arba etiketę. Neišleisti į vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Dengti teptuku arba voleliu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dažant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte leidžiamas kiekis (Kat.A/a): 30 g/l . Šiame produkte yra < 1 g/l LOJ (VOC).

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilinių dervų dispersija, vanduo, pigmentai, mineraliniai užpildai, priedai, konservuojamosios medžiagos.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo technologijų aptarti neįmanoma. Jei dengiate čia nepaminėtus pagrindus, pravartu pasikonsultuoti su mumis arba mūsų bendradarbiais užsienyje. Mes mielai Jums patarsime, atsižvelgdami į konkretų objektą

Klientų aptarnavimo centras

**UAB „Caparol Lietuva“**,  
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius,  
Tel. 8 5 2602015,  
Faks. 8 5 2639283,  
El.paštas info@caparol.lt  
www.caparol.lt