

Capadur GreyWood

Pigmentiniai, vandeniu skiedžiami lazuriniai dažai išorės medienai. Pilkais atspalviais gaunamas natūralus medienos papilkėjimas. Pastovių matmenų, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų mediniams elementams



Produkto aprašymas

Paskirtis	Taurūs pilki atspalviai mediniams paviršiams nuo pat pradžių suteikia natūralų ir tolygų papilkėjimo įspūdį, kuris palankiomis sąlygomis dažniausiai atsiranda tik po daugelio metų. Ypač tinka mediniams fasadams, kuriems norima suteikti natūralią išvaizdą. „Capadur GreyWood“ dažai taip pat tinka tvoroms, palangėms, vartams ir kitiems nepastovių matmenų ir santykinai pastovių matmenų mediniams elementams, pvz., langams ir lauko durims. Tik išorei! (vidinė išorinių langų pusė ir išorinės durys priskiriamos išorei). „Capadur GreyWood“ – tai gaminys, į kurio sudėtį įeina konservuojamujų medžiagų, o ant padengto paviršiaus susidariusi plėvelė apsaugo nuo dumbliagybių ir pelėsinių grybų apnikimo. Priklasomai nuo biologinės apkrovos, turi būti naudojami labai stipriai pažeidžiamiems mediniams elementams, pvz., apatiniam plokščiojo stogo dangos sluoksniniui ir plokštėms iš medienos (pvz., jūrinių pušų plokštėms), taip pat prieš baigiantis garantiniam terminui ir esant naujo pelėsinių grybų ir dumbliagybių apnikimo grėsmei. Netinka medienai, kuri ilgą laiką liečiasi su žeme ir vandeniu.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlų blizgesio pigmentai pilkiems atspalviams suteikia taurumo. ■ Atspindintys pigmentai puikiai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. ■ Plėvelė apsaugo nuo pelėsinių grybų apnikimo. ■ Lengvai atnaujinami plonasluoksniniai lazuriniai dažai. ■ Skiedžiami vandeniu. ■ Labai tvirti. ■ Atitinka LOJ (VOC) direktyvas (2010). ■ Tiksotropiniai.
Pagrindinė medžiaga	Akrilo dispersija
Pakuotė/indų talpa	1 l, 5 l
Spalvos	„ColorExpress“ spalvinimo mašinomis spalvinama tokiais atspalviais: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Spalvos ir blizgesio įspūdžio stiprumas priklauso nuo medinio paviršiaus savybių, taip pat dangos sluoksnų kieko ir sąnaudų.
Blizgesio laipsnis	Šilko matiniai.
Laikymas	Indai laikomi sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtuose gamintojo induose gali būti laikomi 2 metus.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: apie 1,0 g/cm³



Naudojimo sritys, remiantis techninę informaciją Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
–	–	–	+	+
(-) netinka/ (○) santykinai tinkta/ (+) tinkta				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti švarus, be birių dalelių ir išlaikyti apkrovą.
Pastovių matmenų medienos elementų drėgmė turi būti 13%, santykinai pastovių ir nepastovių – turi neviršyti 15%. Laikytis konstruktyvios medienos apsaugos principų. Tai ilgalaikės dengimo medžiagomis padengtos medienos apsaugos prielaida. Prieš dengiant medienos plokštės, pvz., gabalinės medienos plokštės, faneros plokštės, medžio drožlių arba plaušaplokštės laikytis atmenos Nr. 18, 2.2.3 pastr.

Nuorodos dėl padengtų medinių elementų remonto:

Ilgalaikę padengtų medinių elementų vertę užtikrina reguliarus ir kvalifikuotas remontas. Nuorodas dėl remonto ir intervalų rasite federacinės dažų ir materialinių vertybų apsaugos komisijos atmenoje Nr. 18, C priede.

Pagrindo paruošimas

Nauji mediniai paviršiai:

Lygius nuobliuotus paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, pašalinti ištryškusių dervas. Išorės medinius paviršius impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Seni mediniai paviršiai:

Sutrėšę, atmosferos veiksnių pažeisti mediniai paviršiai nušlifuojami ir nuvalomi iki sveikos, apkrovą išlaikančios medienos. Pelėsinių grybų ir dumbliaigrybių apniki paviršiai kruopščiai nuplaunami ir dezinfekuojami „Capatox“. Impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“.

Padengti mediniai paviršiai:

Apkrovos neišlaikantys seni sluoksniai visiškai pašalinami iki medinio paviršiaus. Pelėsinių grybų ir dumbliaigrybių apniki paviršiai kruopščiai nuplaunami ir dezinfekuojami „Capatox“. Impregnuoti „Capacryl Holzschutz-Grund“. Apkrovą išlaikantys, neatšokę seni sluoksniai nuvalomi ir nugruntuojami „Capacryl Haftprimer“ atitinkamai Palazzo 205 spalva.

Tarpinis ir viršutinis sluoksniai dengiami „Capadur GreyWood“ norima spalva (medienos faktūros imitacijos technika).

Medžiagos paruošimas

„Capadur GreyWood“ dažai yra paruošti dengti. Prieš dengiant, išmaišyti. Dengiant teptuku, naudoti teptuką iš poliesterio ir natūralių seriu (pvz., Orelmix). Dengiant voleliu, naudoti trumpaplaukį poliamidinį volelį ir išlyginti teptuku.

I „Capadur GreyWood“ dažų sudėtyje įeina konservuojamoji medžiaga, todėl susidariusi plėvelė apsaugo nuo pelėsinių grybų ir dumbliaigrybių apnikimo. Purkšti tik uždaruose įrenginiuose.

Sluoksniai sandara

Pagrindas	Naudojimas	Pagrindo paruošimas	Impregnavimas	Gruntavimas	Tarpinis sluoks.	Viršutinis sluoks.
Nepadengti mediniai elementai	tik išorei ¹⁾	Žr. aukščiau ir atmeną Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	jei reikia Capadur GreyWood	
Mediniai elementai su apkrovą išlaikančia sena danga	tik išorei ¹⁾	Žr. aukščiau ir atmeną Nr. 18	–	Capacryl Haftprimer Renovierfarbton atitinkamai Palazzo 205	Capadur GreyWood	Capadur GreyWood

¹⁾ Vidinė išorinių langų pusė ir išorinės durys priskiriamos išorei.

Sąnaudos

70-100 ml/m² vienam sluoksnui. Sąnaudų kiekiui įtaką daro medinio paviršiaus savybės (pvz., šiurkštumas, geba sugerti). Kiek reikia tišsliai, apskaičiuojama padengus bandomajį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val. Galima liesti po maždaug 1,5 val. Naudoti ne anksčiau kaip po 4 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, arba kai blogai cirkuliuoja oras, pvz., tankiai sukrauta, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Atliekų tvarkymas

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Klientų aptarnavimo centras

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu. Nurijus iškart kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno flora. Purškiant neįkvėpti garą. Neišleisti į vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Purkštį tik uždaruose įrenginiuose. Gaminys yra CG 22-1130 (UV-filtras). Gali sukelti alerginę reakciją.

Perdirbtį atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukslės.

Leidžiamų šiame gaminyje (A/e kateg.), dydžiai: 130 g/l (2010). Šiame gaminyje yra iki 130 g/l lakių organinių junginių (VOC).

M-KH01F

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius,
Tel. 8 5 2602015,
Faks. 8 5 2639283,
El.paštas: info@caparol.lt
www.caparol.lt