

Capadur UniversalLasur

Apsaugantys nuo drėgmės ir UV spindulių, lazūriniai, suteikiantys spalvą dažai tikslų ir netikslų matmenų išorės medinėms konstrukcijoms. Atsparūs vandeniui dėl „hidroperl“ efekto.



Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Tikslų matmenų medinėms konstrukcijoms: langams ir durims, santykinai tikslų matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai: įkirčiais ir dygiais sujungiamoms apkaloms, palangėms, vartams, fachverkams ir kt. ir netikslų matmenų medinėms konstrukcijoms: apkaloms, tvoroms, malksnoms, balkono turėklams, kojiniams, pergolėms ir t.t. apipavidalinti spalviškai, apsaugoti nuo drėgmės ir UV spindulių. Naudojama tik išorėje, nes susidariusi plėvelė apsaugo paviršių nuo pelėsinų grybų apnašų.</p> <p>Nuoroda: Plėvelė nuo pelėsinų grybų apsaugo tik ribotą laiką. Kai paviršius veikia itin didelė pelėsinų grybų apkrova, apnašų gali atsirasti pirma laiko. Plėvelė nepašalina tikrosios apnašų priežasties. Efektyvumo trukmės negalima nustatyti iš anksto, nes ji priklauso nuo konkretaus objekto biologinės apkrovos.</p> <p>Dažyvės nenaudoti medinėms konstrukcijoms, kurios liečiasi su žeme. Langus ir išorines duris „Capadur UniversalLasur“ galima dažyti iš abiejų pusių. „Capadur UniversalLasur“ - tai apdailos dažyvė, apsauganti nuo drėgmės ir UV spindulių. Prieš dengiant plokščių pavidalo medinius gaminius, pvz., gabalinės medienos plokštes, faneros plokštes, medienos drožlių arba medienos plaušų plokštes, laikytis BFS Nr. 18 atmenos 2.2.3 pastr. nuorodų.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tinka tikslų, santykinai tikslų ir netikslų matmenų išorės medinėms konstrukcijoms. ■ Tirpikliai be aromatinių junginių. ■ Plonasluoksniai. ■ Atvirų porų. ■ Labai difuziški. ■ Gerai apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. ■ Atsparūs vandeniui dėl „hidroperl“ efekto. ■ Su plėvele, apsaugančia nuo pelėsio. ■ Gerai apsaugo nuo atmosferos veiksnių. ■ Klampūs, todėl nelašantys. ■ Lengvai ir maloniai dengiami. ■ Paprasti atnaujinant.
Pagrindinė medžiaga	Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.
Pakuotė/indų talpa	375 ml ne visos spalvos, 1 l, 2,5 l, 5 l. Ypatingos spalvos gaunamos su „Capalac mix“. Gamykliškai dažomi ir 25 l.
Spalvos	<p>Standartinės spalvos: pušies, šviesi ažuolo, riešuto, lazdynmedžio, palisandro, tiko, raudonmedžio, juodmedžio, bespalviai, restauravimo spalva „maserier“ technikai. Visas spalvas galima maišyti vieną su kita.</p> <p>„Color-Express“ („Capalac mix“) spalvinimo mašinomis dažai maišomi „3D-Collection“ 89 atspalviais pagal spalvyną, taip pat daugeliu atspalvių iš kitų kolekcijų.</p> <p>Nuoroda: kai kurios spalvos gali būti naudojamos tik išorės paviršiams. Informaciją apie tai galima gauti „Color-Express“ spalvinimo mašinų skyriuje.</p>



Blizgesio laipsnis	Bespalviais lazūriniais dažais nugruntuoti, kad būtų išlyginta geba sugerti, kitaip UV apsauga nebus pakankamai efektyvi.										
Laikymas	Šilko matinis. Blizgesio laipsnis svyruoja priklausomai nuo medienos paviršiaus.										
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 0,9 g/cm ³										
Nuorodos	Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“										
	<table border="1"> <tr> <td>1 vidus</td> <td>2 vidus</td> <td>3 vidus</td> <td>1 išorė</td> <td>2 išorė</td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė	–	–	–	+	+
1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė							
–	–	–	+	+							
	(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka										

Dengimas

Tinkami pagrindai	Sugeriančios, tikslių matmenų, santykinai tikslių ir netikslių matmenų medinės konstrukcijos. Pagrindas turi būti sausas, be bierių dalelių ir išlaikyti apkrovą. Tikslių matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai tikslių ir netikslių matmenų ne didesnė kaip 15%. Reikia laikytis medienos apsaugos taisyklių. Tai užtikrins ilgalaikę apsaugą.
Pagrindo paruošimas	Naujos medinės konstrukcijos: lygūs, nuobliuoti medienos paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi, pašalinami ištryškę sakai. Neapdorota sena mediena: patrūniję, atmosferos veiksnių pakenkti medienos paviršiai nušlifuojami iki nepakenkto, apkrovą išlaikančio medienos sluoksnio ir kruopščiai nuvalomi. Padengta mediena: apkrovą išlaikantys alkininės dervos lazūriniai dažai nušlifuojami ir nuvalomi. Apkorvos neišlaikančios dangos- pašalinamos.
Sluoksnių sandara	„Capadur UniversalLasur“ prieš naudojimą išmaišomi. „Capadur UniversalLasur“ dengiami teptuku.

Sluoksnių sandara:

	Tikslių matmenų medinės dalys	Santykinai tikslių matmenų medinės dalys	Netikslių matmenų medinės dalys
Impregnavimas	1x Capalac Holz-Imprägniergrund	1x Capalac Holz-Imprägniergrund	1x Capalac Holz-Imprägniergrund
Tarpinis ir dengiamasis sluoksnis	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur

Nepadengtų išorės paviršių dengimas:

Norint, kad apsauga nuo ultravioletinių spindulių būtų optimali, spalvotais lazūriniais dažais reikia padengti ne mažiau kaip 3 kartus. Bespalviais lazūriniais dažais dengiama papildomai, kad būtų išlyginta geba sugerti. Atnaujinant apkrovą išlaikančius alkininės dervos lazūrinių dažų sluoksnius dengti 1-2 x „Capadur UniversalLasur“.

„Maserier“ technika išorės mediniams paviršiams:	
Dėmėtiems, lazūra dengti netinkantiems mediniams paviršiams:	1x Capalac Holz-Imprägniergrund
	1-2 x Capadur UniversalLasur, renovavimo spalva- standartinė. alternatyva: 1-2 x Capalac Grundierweiß, renovavimo spalva gaunama spalvinant "ColorExpress"
	1-2 x Capadur UniversalLasur

Sąnaudos	Lygiems mediniams paviršiams, dengiant tepuku: ~ 80-120 ml/m ² / vienam sluoksniui.
Dengimo sąlygos	Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20° C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius gali būti dengiamas po 12 –16 val. Visiškai paviršius išdžiūsta po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. Mediena, kurioje yra sudėtinių dalių (pvz., ažuolo), džiūsta ilgiau. „Capadur UniversalLasur“ dengiama išorės mediena.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius pakitimus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus iškart kreipkitės į gydytoją, parodykite pakuotę arba etiketę, gali pažeisti žarnyno florą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusiğertų į žemę. Dengti teptuku arba voleliu. Jei šlifujete, naudokite P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu. Darbo metu venkite valgyti, gerti ar rūkyti. Patekus į akis ar ant odos gerai nuplaukite vandeniu. Sudėtyje yra butanonoksimo, neodekano rūgšties kobalto druskos, bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-piperidil) sebacato - tai gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų amalių surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/e): iki 400 g/l (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 400 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02F

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.it